

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

22

(11)Publication number : 2002-241671

(43)Date of publication of application : 28.08.2002

(51)Int.Cl.

C09D129/04
B05D 5/00
B05D 7/04
B32B 27/30
B32B 27/32
B32B 27/34
C08J 7/04
C09D123/08
C09D123/22
C09D129/10
C09D135/00
// C08L 67:02
C08L 77:02

(21)Application number : 2001-045885

(71)Applicant : UNITIKA LTD

(22)Date of filing : 22.02.2001

(72)Inventor : OKAMOTO MASASHI
SHIBA YOSHITO
ANADA ARIHIRO
ONISHI HAYAMI

**(54) GAS-BARRIER COATING AGENT, GAS-BARRIER COATING FILM, GAS-BARRIER FILM
AND METHOD FOR PRODUCING THE GAS-BARRIER FILM**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a gas-barrier coating agent capable of producing a gas-barrier film having high gas barrier properties even in a high-humidity atmosphere, not emitting dioxin in combustion in excellent productivity, a gas-barrier coating film and a gas-barrier film and to provide a method for producing the gas-barrier film.

SOLUTION: This gas-barrier coating agent comprises a mixed solution of a polyvinyl alcohol (A) having ≤ 300 average polymerization degree and a maleic acid-based copolymer (B) in an aqueous solvent in the mass ratio of the component (A/B) of 97/3 to 10/90.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開 2002-241671

(P2002-241671A)

(43) 公開日 平成14年8月28日 (2002. 8. 28)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FI	テマコード* (参考)
C 0 9 D 129/04		C 0 9 D 129/04	4D075
B 0 5 D 5/00		B 0 5 D 5/00	Z 4F006
	7/04		7/04 4F071
B 3 2 B 27/30	1 0 2	B 3 2 B 27/30	1 0 2 4F100
	27/32 1 0 1		27/32 1 0 1 4J038
審査請求 未請求 請求項の数 1 1		OL	(全 1 2 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2001-45885 (P2001-45885)

(22) 出願日 平成13年2月22日 (2001. 2. 22)

(71) 出願人 000004503

ユニチカ株式会社

兵庫県尼崎市東本町1丁目50番地

(72) 発明者 岡本 昌司

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内

(72) 発明者 志波 賢人

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株式会社中央研究所内

(74) 代理人 100068087

弁理士 森本 義弘

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ガスバリア性コート剤およびガスバリア性被膜並びにガスバリア性フィルム及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 高湿度雰囲気下でも高いガスバリア性を有し、かつ燃焼時にダイオキシンを発生することがないガスバリア性フィルムを生産性よく製造することができるガスバリア性コート剤およびガスバリア被膜並びにガスバリア性フィルム及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 水系溶媒中に平均重合度300以下のポリビニルアルコール (A) とマレイン酸系共重合体 (B) とを質量比 (A/B) 97/3～10/90の割合で含有する混合液からなる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 水系溶媒中に平均重合度300以下のポリビニルアルコール（A）とマレイン酸系共重合体（B）とを質量比（A/B）97/3～10/90の割合で含有する混合液からなることを特徴とするガスバリア性コート剤。

【請求項2】 上記ポリビニルアルコールとマレイン酸系共重合体との総固形分濃度w（質量%）と20℃における上記混合液の粘度 η （mPa・s）が下記式

$$\log \eta \leq 0.115w + 0.275$$

を満たすことを特徴とする請求項1記載のガスバリア性コート剤。

【請求項3】 上記マレイン酸系共重合体が、メチルビニルエーテル-無水マレイン酸共重合体、イソブチレン-無水マレイン酸共重合体又はエチレン-無水マレイン酸共重合体から選ばれる1種、または2種以上の混合物であることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載のガスバリア性コート剤。

【請求項4】 上記マレイン酸系共重合体が実質的に交互共重合体であることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のガスバリア性コート剤。

【請求項5】 上記マレイン酸系共重合体が、これに含まれるカルボキシル基に対して0.1～20当量%のアルカリ化合物で部分的に中和されたマレイン酸系共重合体を含むことを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載のガスバリア性コート剤。

【請求項6】 請求項1～5記載のいずれかに記載のガスバリア性コート剤中に含有するポリビニルアルコールとマレイン酸系共重合体とから形成され、温度20℃、相対湿度85%の雰囲気下における酸素ガス透過係数が700ml・ μ m/m²・day・MPa以下であることを特徴とするガスバリア性被膜。

【請求項7】 熱可塑性樹脂フィルムの少なくとも一方の面に請求項6記載のガスバリア性被膜の層を形成したことを特徴とするガスバリア性フィルム。

【請求項8】 熱可塑性樹脂フィルムがナイロン6からなることを特徴とする請求項7記載のガスバリア性フィルム。

【請求項9】 熱可塑性樹脂フィルムがポリエチレンテレフタレートからなることを特徴とする請求項7記載のガスバリア性フィルム。

【請求項10】 熱可塑性樹脂フィルムの少なくとも一方の面に、水系溶媒中に平均重合度300以下のポリビニルアルコール（A）とマレイン酸系共重合体（B）とを質量比（A/B）97/3～10/90の割合で含有する混合液を塗布し、次いで、120℃以上の加熱雰囲気中で1分間以下の熱処理を施すことを特徴とする請求項7～9のいずれかに記載のガスバリア性フィルムの製造方法。

【請求項11】 熱可塑性樹脂未延伸フィルムの少なく

とも一方の面に、水系溶媒中に平均重合度が300以下のポリビニルアルコール（A）とマレイン酸系共重合体（B）とを質量比（A/B）97/3～10/90の割合で含有する混合液を塗布し、乾燥後、延伸処理と同時に120℃以上の加熱雰囲気中で1分間以下の熱処理を施すことを特徴とする請求項7～9のいずれかに記載のガスバリア性フィルムの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

10 【発明の属する技術分野】 本発明は、ガスバリア性コート剤およびガスバリア性被膜並びにガスバリア性フィルム及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、ポリアミド、ポリエステル等の熱可塑性樹脂フィルムは強度、透明性、成形性に優れていることから、包装材料として幅広い用途に使用されている。しかしながら、これらの熱可塑性樹脂フィルムは酸素ガス等のガス透過性を有しているため、一般食品、レトルト処理食品等の包装に使用した場合、長期間保存する内にフィルムを透過した酸素ガス等のガスにより食品の変質が生じることがある。

【0003】 そこで、熱可塑性樹脂フィルムのガスバリア性を向上させるために、これら熱可塑性樹脂フィルムの表面にポリ塩化ビニリデン（以下PVDCと略記する）のエマルジョン等を塗布し、ガスバリア性の高いPVDC層を形成した積層フィルムが食品包装等に幅広く使用されてきた。しかし、PVDCは焼却時にダイオキシン等の有害物質を発生するおそれがあることから、他材料への移行が強く望まれている。

【0004】 このような要望に応えるため、PVDCに替わる材料の一つとしてガスバリア性を有して有毒ガスが発生することがないポリビニルアルコールが挙げられるが、ポリビニルアルコールは低湿度雰囲気下でのガスバリア性は高いが、湿度が高くなるにつれて急激にガスバリア性が低下するので、水分を含む食品等の包装には用いることができない場合が多い。

【0005】 ポリビニルアルコールの高湿度雰囲気下でのガスバリア性の低下を改善したポリマーとして、ビニルアルコールとエチレンの共重合体（EVOH）が知られているが、このポリマーにおいては高湿度雰囲気下でのガスバリア性を実用レベルに維持するためにはエチレンの含有量をある程度高くする必要があり、エチレンの含有量を高めたEVOHは水に難溶となり、これをコート剤とする場合には有機溶媒または水と有機溶媒の混合溶媒を用いる必要があり、環境問題の観点から望ましくなく、また有機溶媒の回収工程などを必要とするため、コスト高になるという問題がある。

【0006】 さらに、水溶性のポリマーからなる液状組成物をフィルムにコートし、高湿度雰囲気下でも高いガスバリア性を発現させる方法として、ポリビニルアルコ

ールとポリアクリル酸またはポリメタクリル酸の部分中和物とからなる水溶液をフィルムにコートし、これを熱処理することにより、両ポリマーをエステル結合により架橋する方法が提案されているが（特開平10-237180号公報）、この方法ではエステル化を十分に進行させてフィルムのガスバリア性を高めるためには、高温で長時間の加熱が必要であり、生産性に問題があった。さらに高温で長時間反応させることによりフィルムが着色し、外観を損ねるため食品包装用には改善が必要である。

【0007】また、熱ロールを使って熱処理を効率よく行うことにより、熱処理時間を短時間で行って生産性を高めたガスバリアフィルムの製造方法が特開平7-266441号公報に開示されている。この方法によれば、熱処理の時間は短縮されるが、工業生産を考えると依然長時間の熱処理を必要としており、生産性が充分高いとはいえず、さらにフィルムにしわが入りやすいという欠点もある。

【0008】さらに、特開平10-316779号公報および特開2000-37822号公報にはポリビニルアルコールとポリ（メタ）アクリル酸系ポリマーの部分中和物とからなる水溶液を未延伸の熱可塑性樹脂フィルム上に塗布し、その後フィルムを延伸してから熱処理をするインラインコート法によって生産性を高めたガスバリア性フィルムの製造方法が提案されている。しかし、この方法では延伸工程の後に高温かつ長時間の熱処理を必要とするため、依然生産性が充分高いとはいえない。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は上記課題を解決するものであって、高湿度雰囲気下でも高いガスバリア性を有しかつ燃焼時にダイオキシンを発生することがないガスバリア性フィルムを生産性よく製造することができるガスバリア性コート剤およびガスバリア被膜並びにガスバリア性フィルム及びその製造方法を提供することを課題とするものである。

【0010】

【問題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明者らは、鋭意研究の結果、特定の樹脂組成を有するコート剤をフィルムの表面に塗布し、このコート剤からなるガスバリア性の被膜層を形成することにより、上記の課題が解決できることを見出し、それに基づいて本発明に到達した。

【0011】すなわち、本発明の要旨は、次のとおりである。

(1) 水系溶媒中に平均重合度300以下のポリビニルアルコール(A)とマレイン酸系共重合体(B)とを質量比(A/B)97/3~10/90の割合で含有する混合液からなることを特徴とするガスバリア性コート剤。

(2) 上記ポリビニルアルコールとマレイン酸系共重合

体との総固形分濃度w(質量%)と20℃における上記混合液の粘度 η (mPa·s)が下記式

$$\log \eta \leq 0.115w + 0.275$$

を満たすことを特徴とする請求項1記載のガスバリア性コート剤。

(3) 上記マレイン酸系共重合体が、メチルビニルエーテル-無水マレイン酸共重合体、イソブチレン-無水マレイン酸共重合体又はエチレン-無水マレイン酸共重合体から選ばれる1種、または2種以上の混合物であることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載のガスバリア性コート剤。

(4) 上記マレイン酸系共重合体を実質的に交互共重合体であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のガスバリア性コート剤。

(5) 上記マレイン酸系共重合体が、これに含まれるカルボキシル基に対して0.1~2.0当量%のアルカリ化合物で部分的に中和されたマレイン酸系共重合体を含むことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のガスバリア性コート剤。

(6) 請求項1~5記載のいずれかに記載のガスバリア性コート剤中に含有するポリビニルアルコールとマレイン酸系共重合体とから形成され、温度20℃、相対湿度85%の雰囲気下における酸素ガス透過係数が700ml· μ m/m²·day·MPa以下であることを特徴とするガスバリア性被膜。

(7) 熱可塑性樹脂フィルムの少なくとも一方の面に請求項6記載のガスバリア性被膜の層を形成したことを特徴とするガスバリア性フィルム。

(8) 熱可塑性樹脂フィルムがナイロン6からなることを特徴とする請求項7記載のガスバリア性フィルム。

(9) 熱可塑性樹脂フィルムがポリエチレンテレフタレートからなることを特徴とする請求項7記載のガスバリア性フィルム。

(10) 熱可塑性樹脂フィルムの少なくとも一方の面に、水系溶媒中に平均重合度300以下のポリビニルアルコール(A)とマレイン酸系共重合体(B)とを質量比(A/B)97/3~10/90の割合で含有する混合液を塗布し、次いで、120℃以上の加熱雰囲気中で1分間以下の熱処理を施すことを特徴とする請求項7~9のいずれかに記載のガスバリア性フィルムの製造方法。

(11) 熱可塑性樹脂未延伸フィルムの少なくとも一方の面に、水系溶媒中に平均重合度が300以下のポリビニルアルコール(A)とマレイン酸系共重合体(B)とを質量比(A/B)97/3~10/90の割合で含有する混合液を塗布し、乾燥後、延伸処理と同時に120℃以上の加熱雰囲気中で1分間以下の熱処理を施すことを特徴とする請求項7~9のいずれかに記載のガスバリア性フィルムの製造方法。

【0012】本発明のガスバリア性コート剤によれば、

ポリビニルアルコール（以下、PVAと略記する）とマレイン酸系共重合体とを特定の割合で含有する混合液からなるので、これをフィルムに塗布した後に熱処理を施すと、両者がエステル結合によって架橋して緻密な架橋構造を形成し、それによって高湿度雰囲気下でも高いガスバリア性を示す被膜を形成することができる。また、PVAとして平均重合度が300以下と低い重合度のPVAを用いるので、固形分濃度の割に混合液の粘度が低く取り扱いが容易であって、塗布作業などの作業性がよく、また、平均重合度が300を超える高い平均重合度のPVAに比べて高いガスバリア性を有する被膜を形成することができる。しかも、上記PVAとマレイン酸系共重合体とは短時間の熱処理によってガスバリア性の被膜を形成することができるので、生産性よくガスバリア性の被膜を形成することができる。さらにまた、燃焼時にダイオキシン等の有害物質を発生することがないので、環境を汚染することがないガスバリア性フィルムを提供することができる。

【0013】また、本発明のガスバリア性被膜は、温度20℃、相対湿度85%の雰囲気下における酸素ガス透過係数が $700\text{ml} \cdot \mu\text{m}/\text{m}^2 \cdot \text{day} \cdot \text{MPa}$ 以下と低い値を示すので、それを形成したガスバリア性フィルムに優れたガスバリア性を付与することができる。

【0014】さらに、本発明のガスバリア性フィルムは、その表面に上記ガスバリア性被膜の層を形成したので、上記ガスバリア性被膜の高湿度雰囲気下における低い酸素ガス透過係数が反映されて、高湿度雰囲気下において高いガスバリア性を有し、食品包装材料などとして好適に利用することができる。

【0015】さらにまた、本発明の製造方法によれば、上記コート剤が塗布されたフィルムを加熱雰囲気中すなわち発熱体に直接接触させることなく熱処理するので、フィルムにしわが入りにくく、かつ巻取り速度を速くすることができ、高湿度雰囲気下においても優れたガスバリア性を有するガスバリア性フィルムを生産性よく製造することができる。

【0016】

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明におけるガスバリア性コート剤は、水系溶媒中にPVAとマレイン酸系共重合体とを含有する混合液からなるものであって、このコート剤を熱可塑性フィルムの表面に塗布した後に熱処理することによって両者がエステル結合によって架橋して緻密な架橋構造を形成するものであるが、上記PVAとマレイン酸系共重合体の配合割合は、質量比で97/3～10/90の範囲である必要がある。好ましくは、90/10～15/85の範囲である。PVAの割合が上記範囲よりも少ないと、被膜形成能が低下するおそれがあり、一方、マレイン酸系共重合体の割合が上記範囲よりも少ないと、PVAとの間に十分な架橋密度をもって架橋構造を形成することがで

きず、高湿度雰囲気下におけるガスバリア性を充分に発現することができないことがある。

【0017】また、上記混合液は、作業性上から、水溶液または水分散液であることが好ましく、水溶液であることがより好ましい。したがって、PVAは水溶性であることが好ましく、また、マレイン酸系共重合体も水溶液もしくは水分散性のものが好ましい。

【0018】本発明において用いられるPVAは、ビニルエステルの重合体を完全または部分ケン化するなどの公知の方法を用いて得ることができる。ビニルエステルとしては、キ酸ビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ピバリン酸ビニル、パーサチック酸ビニル等が挙げられ、中でも酢酸ビニルが工業的に最も好ましい。

【0019】上記ビニルエステルに対して、その特性を損ねない範囲で、他のビニル化合物を共重合することも可能である。他のビニル系モノマーとしては、クロトン酸、アクリル酸、メタクリル酸等の不飽和モノカルボン酸およびそのエステル、塩、無水物、アミド、ニトリル類や、マレイン酸、イタコン酸、フマル酸などの不飽和ジカルボン酸およびその塩、炭素数2～30の α -オレフィン類、アルキルビニルエーテル類、ビニルピロリドン類などが挙げられる。

【0020】上記のようにPVAは、水溶性であることが好ましいので、これに疎水性の共重合成分を多量に含有させると水に対する親和性が損なわれるので、好ましくない。

【0021】上記PVAは、通常ケン化したものが用いられる。ケン化方法としては公知のアルカリケン化法や酸ケン化法を用いることができ、中でもメタノール中で水酸化アルカリを使用して加アルコール分解する方法が好ましい。ケン化度が低すぎるとガスバリア性が低下する傾向があるので、ガスバリア性の観点からケン化度は通常90%以上、好ましくは95%以上のものが用いられる。

【0022】また、PVAの平均重合度は作業性を考慮すると、300以下が好ましく、100～280がより好ましい。平均重合度が300を超えると高濃度混合液としたときにその粘度が高くなるために作業性が低下することがある。一方、平均重合度が100未満のものは、工業的に製造することが困難となる。

【0023】ここで、PVAの平均重合度は、日本工業規格K6726に記載の方法によって求められる。すなわち、約10gのPVA試料に、メタノール200mlを加えた後、12.5mol/l水酸化ナトリウム溶液を、ケン化度に応じて（ケン化度97モル%以上の場合には3ml、97モル%以下の場合には10ml）加えて、40℃で1時間加熱し、残存酢酸基を完全にケン化する。これをメタノールでよく洗浄してから乾燥させ、完全ケン化PVAを得る。この試料約1gを量り取り、水100mlを加えて加熱溶解後、室温に戻してろ過し、

ろ液10mlをオストワルド粘度計に入れて30℃の高
温槽に浸けて、水に対する相対粘度 η_{rel} を求める。そ
して、この相対粘度 η_{rel} からPVAの平均重合度Mが
下記式より求められる。

$$【0024】 \log M = 1.613 \log \{ ([\eta] \times 10^4) / 8.29 \}$$

$$[\eta] = (2.303 \log \eta_{rel}) / C$$

$$\eta_{rel} = t_1 / t_0$$

ここで、 $[\eta]$ は極限粘度、Cは試料溶液の濃度(g/
l)、 t_0 は水の落下秒数(s)、 t_1 は試験溶液の落下
秒数(s)を表す。

【0025】また、PVAとして、平均重合度が300
以下のPVAを用いると、これを無水マレイン酸系共重
合体と架橋反応させたとき、平均重合度が300を超え
るPVAを用いた場合に比べて、より高いガスバリア性
を有する被膜を形成することができる。

【0026】さらに、平均重合度が300以下のPVA
を用いると、水系溶媒中にPVAとマレイン酸系共重
合体を含むコート剤において、PVAとマレイン酸系共重
合体との総固形分濃度w(質量%)と20℃における混合
液の粘度 η (mPa・s)との間に下記式で表される関係
式が成り立つ。

$$【0027】 \log \eta \leq 0.115w + 0.275$$

これは上記のコート剤が総固形分濃度の割に混合液の粘
度が低いことを表しており、総固形分濃度の割に粘度が
低いことはコート剤をフィルムに塗布する際の作業性に
優れていることを意味する。すなわち、塗布作業が容易
であり、比較的高濃度のコート剤をフィルムに塗布して
所望厚みの被膜を容易に形成することができる。この式
に従えば、上記コート剤は、例えば総固形分濃度が10
質量%のときの20℃における混合液の粘度は26.6
mPa・s以下、20質量%のときは375.8mPa
・s以下である。

【0028】次に、本発明で使用されるマレイン酸系共
重合体は、無水マレイン酸と、メチルビニルエーテル、
イソブチレン、エチレンなどの二重結合を持つビニル化
合物を、ラジカル重合などの公知の方法で重合すること
で得られるものである。これらのマレイン酸系共重合体
のうち、ガスバリア性を向上させることができる点でメ
チルビニルエーテル-無水マレイン酸共重合体、イソブ
チレン-無水マレイン酸共重合体又はエチレン-無水マ
レイン酸共重合体が好ましく用いられる。

【0029】上記マレイン酸系共重合体には、その特性
を損なわない範囲で、他のビニル化合物を共重合するこ
とも可能である。用いることのできるビニル化合物とし
ては、例えば(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)ア
クリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)ア
クリル酸ブチル等の(メタ)アクリル酸エステル類、ギ
酸ビニル、酢酸ビニルなどのビニルエステル類、スチレ
ン、p-スチレンスルホン酸、プロピレン、イソブチレ

ンなどの炭素数3~30のオレフィン類や、ポリビニル
アルコールの水酸基などと反応する反応性基を有する化
合物を挙げることができる。

【0030】ここで、マレイン酸系共重合体に疎水性の
共重合成分を多量に含有されると、上記PVAと同様
に、水に対する親和性が損なわれるので、好ましくな
い。本発明に用いるマレイン酸系共重合体中のマレイン
酸単位は、10モル%以上含有することが好ましい。マ
レイン酸単位が10モル%より少ないと、PVA単位と
の反応による架橋構造の形成が不充分になって、ガスバ
リア性が低下することがある。

【0031】また、2成分からなるマレイン酸系共重
合体を形成するときは、共重合すべき2つのモノマーの反
応性比 r_1 と r_2 は、どちらも0に近いモノマー同士の組
み合わせが多く、通常のラジカル重合では実質的に2つ
のモノマーからなる構造単位が交互に配列した交互共重
合体となることが多いが、このような交互共重合体のマ
レイン酸系共重合体はマレイン酸系共重合体中のマレ
イン酸単位はほぼ50%とマレイン酸単位が多くなるの
で、特に高いガスバリア性を示す。

【0032】なお、マレイン酸系共重合体中のマレイン
酸単位は、乾燥状態では隣接カルボキシル基が脱水環化
した無水マレイン酸構造となりやすく、一方、湿潤時や
水溶液中では開環してマレイン酸構造となるが、本発明
ではこれら閉環、開環を区別することなく、単にマレ
イン酸として記述する。

【0033】本発明においては、上記コート剤にPVA
とマレイン酸系共重合体との架橋反応を促進させてガス
バリア性を向上させるために、架橋剤を添加することも
できる。

【0034】架橋剤の添加量は、PVAとマレイン酸系
共重合体の合計質量100質量部に対して0.1~30
質量部が好ましく、より好ましくは1~20質量部であ
る。架橋剤の添加量が0.1質量部未満では、架橋剤を
添加しても架橋剤を添加しない場合に比べて顕著な架橋
効果を得ることができず、一方、30質量部を超えると、
逆に架橋剤がガスバリア性の発現を阻害することが
あるので好ましくない。

【0035】上記架橋剤としては、自己架橋性を有する
架橋剤でもよく、カルボキシル基および/または水酸基
と反応する官能基を分子内に複数個有する化合物または
多価の配位座を持つ金属錯体等でもよい。このうちイソ
シアネート化合物、メラミン化合物、尿素化合物、エポ
キシ化合物、カルボジイミド化合物、ジルコニウム塩化
合物等が、優れたガスバリア性を発現させることができ
ることから好ましい。また、これらの架橋剤を組み合わせ
て使用してもよい。

【0036】また、架橋反応を促進させてガスバリア性
を向上させるために、酸などの触媒を添加することもで
きる。上記のように、架橋剤または触媒を添加すると、

PVAとマレイン酸系共重合体との間にエステル結合による架橋反応が促進され、ガスバリア性をより一層向上させることができる。さらに、本発明のコート剤には、その特性を大きく損わない限りにおいて、熱安定剤、酸化防止剤、強化材、顔料、劣化防止剤、耐候剤、難燃剤、可塑剤、離型剤、滑剤などが添加されていてもよい。

【0037】上記熱安定剤、酸化防止剤及び劣化防止剤としては、例えばヒンダードフェノール類、リン化合物、ヒンダードアミン類、イオウ化合物、銅化合物、アルカリ金属のハロゲン化合物あるいはこれらの混合物が挙げられる。

【0038】また、強化剤としては、例えばクレー、タルク、炭酸カルシウム、炭酸亜鉛、ワラストナイト、シリカ、アルミナ、酸化マグネシウム、珪酸カルシウム、アルミン酸ナトリウム、アルミノ珪酸ナトリウム、珪酸マグネシウム、ガラスバルーン、カーボンブラック、酸化亜鉛、ゼオライト、ハイドロタルサイト、金属繊維、金属ウイスキー、セラミックウイスキー、チタン酸カルシウムウイスキー、窒化ホウ素、グラファイト、ガラス繊維、炭素繊維などが挙げられる。

【0039】さらに、本発明のコート剤にはガスバリア性をより高めるために、その特性を大きく損わない限りにおいて、無機層状化合物を添加することもできる。ここで無機層状化合物とは、単位結晶層が重なって層状構造を形成する無機化合物のことを指す。具体的には、磷酸ジルコニウム（磷酸塩系誘導体型化合物）、カルコゲン化合物、リチウムアルミニウム複合水酸化物、グラファイト、粘土鉱物などがあり、特に溶媒中で膨潤、劈開するものが好ましい。

【0040】上記粘土鉱物の好ましい例としては、モンモリロナイト、バイデライト、サボナイト、ヘクトライト、ソーコナイト、バーミキュライト、フッ素雲母、白雲母、パラゴナイト、金雲母、黒雲母、レピドライト、マーガライト、クリントナイト、アナンダイト、緑泥石、ドンバサイト、スドーアイト、クッケアイト、クリノクロア、シャモサイト、ニマイト、テトラシリリックマイカ、タルク、パイロフィライト、ナクライト、カオリナイト、ハロイサイト、クリソタイル、ナトリウムテニオライト、ザンソフィライト、アンチゴライト、ディッカイト、ハイドロタルサイトなどがあり、膨潤性フッ素雲母又はモンモリロナイトが特に好ましい。

【0041】これらの粘土鉱物は、天然に産するものであっても、人工的に合成あるいは変性されたものであってもよく、またそれらをオニウム塩などの有機物で処理したものであってもよい。

【0042】上記粘土鉱物の中で、膨潤性フッ素雲母系鉱物は白色度の点で最も好ましく、これは次式で示されるもので、容易に合成できるものである。



(式中、Mはナトリウム又はリチウムを表し、 α 、 β 、 γ 、 a 及び b は各々係数を表し、 $0.1 \leq \alpha \leq 2$ 、 $2 \leq \beta \leq 3.5$ 、 $3 \leq \gamma \leq 4$ 、 $0 \leq a \leq 1$ 、 $0 \leq b \leq 1$ 、 $a + b = 1$ である。)

このような膨潤性フッ素雲母系鉱物の製造法としては、例えば、酸化珪素と酸化マグネシウムと各種フッ化物とを混合し、その混合物を電気炉あるいはガス炉中で14000~15000℃の温度範囲で完全に熔融し、その冷却過程で反応容器内にフッ素雲母系鉱物を結晶成長させる、いわゆる熔融法がある。


【0043】また、タルクを出発物質として用い、これにアルカリ金属イオンをインターカレーションして膨潤性フッ素雲母系鉱物を得る方法がある（特開平2-149415号公報）。この方法によると、タルクに珪フッ化アルカリあるいはフッ化アルカリを混合し、磁性ルツボ内で約700~1200℃の温度で短時間加熱処理することによって膨潤性フッ素雲母系鉱物を得ることができる。

【0044】この際、タルクと混合する珪フッ化アルカリあるいはフッ化アルカリの量は、混合物全体の10~35質量%の範囲とすることが好ましく、この範囲を外れる場合には膨潤性フッ素雲母系鉱物の生成収率が低下するので好ましくない。

【0045】上記の膨潤性フッ素雲母系鉱物を得るためには、珪フッ化アルカリ又はフッ化アルカリのアルカリ金属は、ナトリウムあるいはリチウムとすることが必要である。これらのアルカリ金属は単独で用いてもよいし、併用してもよい。また、アルカリ金属のうち、カリウムの場合には膨潤性フッ素雲母系鉱物が得られないが、ナトリウムあるいはリチウムと併用し、かつ限定された量であれば膨潤性を調節する目的で用いることも可能である。


【0046】さらに、膨潤性フッ素雲母系鉱物を製造する工程において、アルミナを少量配合し、生成する膨潤性フッ素雲母系鉱物の膨潤性を調整することも可能である。上記粘土鉱物の中で、モンモリロナイトは、次式で示されるもので、天然に産出するものを精製することにより得ることができる。




【0047】



(式中、Mはナトリウムのカチオンを表し、 a は0.25~0.60である。また、層間のイオン交換性カチオンと結合している水分子の数は、カチオン種や温度等の条件に応じて変わらるので、以下において、式中では $n H_2 O$ で表す。)

また、モンモリロナイトには次式群で表される、マグネシウムモンモリロナイト、鉄モンモリロナイト、鉄マグネシウムモンモリロナイトの同型イオン置換体も存在し、これらを用いてもよい。





(式中、Mはナトリウムのカチオンを表し、aは0.25～0.60である。)

通常モンモリロナイトは、その層間にナトリウムやカルシウム等のイオン交換性カチオンを有するが、その含有比率は産地によって異なる。本発明においては、イオン交換処理等によって層間のイオン交換性カチオンがナトリウムに置換されているものが好ましい。また、水処理により精製したモンモリロナイトを用いることが好ましい。

【0049】さらに、本発明においては、このような無機層状化合物と上記架橋剤とを併用することもできる。本発明において、PVAとマレイン酸系共重合体とを混合してそれらを含有する水溶液を調製するに際しては、マレイン酸系共重合体中のカルボキシル基に対して0.1～2.0当量%のアルカリ化合物を加えることが好ましい。

【0050】マレイン酸系共重合体は、それに含まれるマレイン酸単位が多いとそれ自身の親水性が高いので、アルカリ化合物を添加しなくても水溶液にすることができるが、アルカリ化合物を適正量添加することにより、コート剤を塗布して得られるフィルムのガスバリア性が格段に向上される。

【0051】かかるアルカリ化合物としては、マレイン酸系共重合体中のカルボキシル基を中和できるものであればよく、アルカリ金属やアルカリ土類金属の水酸化物、水酸化アンモニウム、有機水酸化アンモニウム化合物等が挙げられる。このうち、アルカリ金属水酸化物が好ましい。

【0052】上記水溶液を調整方法としては、攪拌機を備えた溶解釜等を用いて公知の方法で行えばよい。例えば、PVAとマレイン酸系共重合体を別々に水溶液とし、使用前に混合して用いる方法が好ましい。この時、上記アルカリ化合物をマレイン酸系共重合体の水溶液に加えておくと、その水溶液の安定性を向上させることができる。

【0053】また、PVAとマレイン酸系共重合体を同時に溶解釜中の水に加えてもよいが、アルカリ化合物を最初に水に添加しておく方がマレイン酸系共重合体の溶解性がよい。また、マレイン酸系共重合体の水に対する溶解性を高める目的や乾燥工程の短縮、水溶液の安定性の改善などの目的で、水にアルコールや有機溶媒を少量添加することもできる。

【0054】上記ガスバリア性コート剤のポリマー濃度すなわちPVAとマレイン酸系共重合体との総濃度は、所望とする混合液の粘度、ポリマーの反応性、用いる装置の仕様などによって適宜変更されるが、あまりに希薄

な混合液ではガスバリア性を発現させるのに充分な厚みの被膜を形成することが困難となり、かつ、その後の乾燥工程において長時間を要することになる。一方、混合液の濃度が高すぎると、粘度が高くなって、混合液の調製操作、保存性などに問題を生じることがある。このような観点から、ポリマー濃度は5～50質量%の範囲が好ましく、10～30質量%の範囲がより好ましい。

【0055】本発明において、上記コート剤を塗布してガスバリア性を有する被膜層を形成する熱可塑性樹脂フィルムとしては、ナイロン6、ナイロン66、ナイロン46等のポリアミド樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレンナフタレート等の芳香族ポリエステル樹脂、ポリ乳酸などの脂肪族ポリエステル樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのポリオレフィン樹脂またはそれらの混合物よりなるフィルムまたはそれらのフィルムの積層体が挙げられ、これらのフィルムは未延伸フィルムでも延伸フィルムでもよい。また、フィルムの表面をコロナ処理したもの、フィルムにアンカーコートを施したものなどでもよい。

【0056】未延伸フィルムを製造する方法としては、例えば、熱可塑性樹脂を押出機で加熱、溶融してTダイより押し出し、冷却ロールなどにより冷却固化して未延伸フィルムを得る方法、もしくは円形ダイより押し出して水冷あるいは空冷により固化させて未延伸フィルムを得る方法が挙げられる。また、延伸フィルムを製造する方法としては、未延伸フィルムを一旦巻き取った後2軸延伸する逐次2軸延伸法、または未延伸フィルムを巻き取ることなく連続して同時2軸延伸する同時2軸延伸法により延伸する方法が好ましい。フィルムの機械的特性や厚み均一性などの性能面の観点からは、Tダイによるフラット式製膜法とテンター延伸法を組み合わせる方法が好ましい。

【0057】本発明において、ガスバリア性フィルムは、フィルムの片面または両面に上記コート剤を塗布し、しかる後に熱処理して水不溶性のガスバリア性被膜層を形成することによって得られる。

【0058】フィルムの表面に形成するガスバリア性の被膜層の厚みは、フィルムのガスバリア性を充分高めるためには少なくとも0.1μmより厚くすることが望ましい。

【0059】上記ガスバリア性被膜層は延伸フィルムまたは未延伸フィルムのいずれに形成してもよい。例えば、延伸フィルムまたは未延伸フィルムの少なくとも一方の面に上記コート剤を塗布し、次いで、120℃以上の加熱雰囲気中で1分間以下の熱処理を施すことによって、延伸フィルムまたは未延伸フィルムの表面に水不溶性のガスバリア性被膜層が形成されたガスバリア性フィルムが得られる。

【0060】また、未延伸フィルムの少なくとも一方の面に上記コート剤を塗布し、乾燥後、延伸処理と同時に120℃以上の加熱雰囲気中で1分以上の熱処理を施すことによって、延伸されたフィルムの表面に水不溶性のガスバリア性被膜層が形成されたガスバリア性フィルムが得られる。この場合には、例えば、まず未延伸フィルムにコート剤を塗布して乾燥した後、テンター式延伸機に供給してフィルムを走行方向と幅方向に同時に延伸（同時2軸延伸）し、これと同時に熱処理する。または、多段熱ロール等を用いてフィルムの走行方向に延伸を行った後にコート剤を塗布し、乾燥後、テンター式延伸機によって幅方向に延伸（逐次2軸延伸）し、しかる後に熱処理する。このとき、走行方向の延伸とテンターでの同時2軸延伸を組み合わせることもできる。

【0061】上記コート剤をフィルムに塗布する方法は特に限定されないが、グラビアロールコーティング、リバースロールコーティング、ワイヤーバーコーティング、エアナイフコーティング等の通常の方法を用いることができる。

【0062】上記のいずれの場合においても、コート剤が塗布されたフィルムを120℃以上の加熱雰囲気中で1分間以下の熱処理を施すことによって、コート剤中に含有するPVAとマレイン酸系共重合体とが架橋反応してエステル結合が形成され、それによって水不溶性のガスバリア性を有する被膜層が形成される。

【0063】上記熱処理温度は120℃以上であることが必要であって、好ましくは150℃以上、より好ましくは180℃以上であり、その上限は基材フィルムとする熱可塑性樹脂フィルムの耐熱温度にもよるが、通常350℃が好ましい。したがって、本発明においては、120℃～350℃の熱処理温度が好ましく採用される。

【0064】熱処理温度が低く過ぎると、上記PVAとマレイン酸系共重合体との架橋反応を十分に進行させることができず、十分なガスバリア性を有するフィルムを得ることが困難になることがあり、一方、高過ぎると、被膜などが脆化するおそれなどがあるので好ましくない。

【0065】また、熱処理時間は1分間以下であることが必要であって、通常1秒間～1分間、好ましくは3秒間～45秒間、より好ましくは5秒間～30秒が適用される。熱処理時間が短すぎると、上記架橋反応を十分に進行させることができず、十分なガスバリア性を有するフィルムを得ることが困難になり、一方、長すぎると生産性が低下する。

【0066】また、上記熱処理は加熱雰囲気中すなわち熱ロールなどの発熱体に直接フィルムを接触させることなく行う必要がある。熱処理を加熱雰囲気中で行うと、フィルムにしわが入りにくく、かつ巻取り速度も速くすることができるので、生産性を向上させることができる。

【0067】これに対して、熱ロールなどの発熱体に直接フィルムを接触させて熱処理すると、フィルムにしわが入りやすく、巻取り速度もあまり速くできないので、生産性が低下する。

【0068】本発明においては、上記のような比較的短時間の熱処理によって、PVAとマレイン酸系共重合体の間にエステル結合による架橋構造が形成されて、高いガスバリア性を示す被膜層を有するガスバリア性フィルムが得られる。しかも、上記ガスバリア性フィルムを効率よく生産することができる。

【0069】上記のようにして得られたガスバリア性被膜層の温度20℃、相対湿度85%における酸素透過係数は700ml・μm/m²・day・MPa以下であり、さらに好ましくは500ml・μm/m²・day・MPa以下であり、より好ましくは300ml・μm/m²・day・MPa以下である。

【0070】本発明においては、ガスバリア性を酸素ガスバリア性として評価する。また、フィルムの酸素ガスバリア性は、基材フィルムの種類や厚み、及び被膜層の厚みにより変化するため、被膜層自体の酸素ガス透過係数を評価する。

【0071】上記酸素ガス透過係数は、下記式より求めるものである。

$1/Q_F = 1/Q_B + L/P_c$ 、すなわち

$$P_c = [(Q_F \times Q_B / (Q_B - Q_F))] \times L$$

ただし、

Q_F ：被膜形成フィルムの酸素ガス透過度 (ml/m²・day・MPa)

Q_B ：基材フィルムの酸素ガス透過度 (ml/m²・day・MPa)

P_c ：被膜層の酸素ガス透過係数 (ml・μm/m²・day・MPa)

L ：被膜層の厚み (μm)

したがって、被膜層の酸素ガス透過係数 P_c は、上記 Q_F 、 Q_B 及び L が分かれば、上記式より見積もることができる。

(実施例) 次に、本発明を実施例により具体的に説明する。

【0072】以下の実施例において、酸素ガスバリア性は、モコン社製酸素バリア測定器(OX-TRAN 2/20)を用いて、温度20℃、相対湿度85%の雰囲気下における酸素ガス透過度を測定した。すなわち、上記測定器によって被膜形成フィルムの酸素ガス透過度 Q_F と基材フィルムの酸素ガス透過度 Q_B とをそれぞれ測定し、基材フィルムと被膜形成フィルムとの平均厚みの差から被膜層の厚み L を求めた。そして、これらの数値から上記式を用いて被膜層の酸素ガス透過係数 P_c を算出した。

【0073】なお、基材フィルムとして用いた厚み12μmのポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム

及び厚み15 μ mのナイロン6フィルムの温度20℃、相対湿度85%の雰囲気下における酸素ガス透過度は、それぞれ900ml/m²・day・MPa、400ml/m²・day・MPaであった。

【0074】また、溶液の粘度はB型粘度計にて20℃で測定した。

実施例1

PVA（ユニチカケミカル社製、UMR10HH、ケン化度98.9%、平均重合度240）を純水に溶解し、20質量%の水溶液を得た。

【0075】また、エチレン-マレイン酸交互共重合体（ALDRICH社製、質量平均分子量100,000～500,000）をマレイン酸のカルボキシル基に対して5モル%の水酸化ナトリウムを含む水に溶解し、20質量%の水溶液とした。

【0076】上記PVAとエチレン-マレイン酸共重合体との質量比が70/30となるように両水溶液を混合し、攪拌してコート剤を調製した。得られたコート剤の20℃における粘度は200mPa・sと低く、塗布作業性に優れていた。

【0077】このコート剤を2軸延伸PETフィルム（ユニチカ社製エンブレットPET12、厚み12 μ m）上に乾燥後の被膜層厚みが約2 μ mになるようにエアナイフコーターで塗布し、熱風乾燥機を用いて100℃で2分間乾燥した後、200℃の加熱雰囲気中で15秒間熱処理した。

【0078】得られた被膜形成フィルムの外観は着色も無く良好であり、被膜層は水に不溶であった。また、被膜形成フィルムの酸素ガス透過度は43ml/m²・day・MPaであり、被膜層の酸素ガス透過係数は90ml・ μ m/m²・day・MPaであった。

実施例2

メチルビニルエーテル-マレイン酸共重合体（International Specialty Products社製、GANTREZ AN119）を、メチルビニルエーテル-マレイン酸共重合体のカルボキシル基に対して10モル%の水酸化ナトリウムを含む水に溶解し、20質量%の水溶液とした。

【0079】PVAとメチルビニルエーテル-マレイン酸共重合体との質量比が30/70となるように、実施例1で使用したPVA水溶液と、上記メチルビニルエーテル-マレイン酸共重合体水溶液を混合し、攪拌してコート剤を調製した。得られたコート剤の粘度は190mPa・sと低く、塗布作業性に優れていた。

【0080】このコート剤を2軸延伸ナイロン6フィルム（ユニチカ社製エンブレム、厚み15 μ m）上に乾燥後の被膜層厚みが約2 μ mになるようにエアナイフコーターで塗布し、100℃で2分間乾燥した後、200℃の加熱雰囲気中で15秒間熱処理した。

【0081】得られた被膜形成フィルムの外観は良好であり、被膜層は水に不溶であった。また、この被膜形成

フィルムの酸素ガス透過度は86ml/m²・day・MPaであり、被膜層の酸素ガス透過係数は218ml・ μ m/m²・day・MPaであった。

実施例3

イソブチレン-マレイン酸共重合体（クラレ社製、イソバン04）を、イソブチレン-マレイン酸共重合体のカルボキシル基に対して5モル%の水酸化カルシウムと60モル%の水酸化アンモニウムを含む水に溶解し、20質量%の水溶液とした。

10 【0082】PVAとイソブチレン-マレイン酸共重合体との質量比が30/70となるように、実施例1で使用したPVA水溶液と、上記イソブチレン-マレイン酸共重合体水溶液を混合し、攪拌してコート剤を調製した。得られたコート剤の粘度は210mPa・sと低く、塗布作業性に優れていた。

20 【0083】このコート剤を2軸延伸ナイロン6フィルム（ユニチカ社製エンブレム、厚み15 μ m）上に乾燥後の被膜層厚みが約2 μ mになるようにエアナイフコーターで塗布し、100℃で2分間乾燥した後、200℃の加熱雰囲気中で15秒間熱処理した。

【0084】得られた被膜形成フィルムの外観は良好であり、被膜層は水に不溶であった。また、この被膜形成フィルムの酸素ガス透過度は95ml/m²・day・MPaであり、被膜層の酸素ガス透過係数は250ml・ μ m/m²・day・MPaであった。

実施例4

実施例1と同様の操作でPVAとエチレン-マレイン酸共重合体との質量比が70/30となるように水溶液を調製し、次いで、PVAとエチレン-マレイン酸共重合体の固形分100質量部に対して、無機層状化合物（クニミネ工業製、クニビアF）を10質量部になるように添加、攪拌し、水を加えて総固形分濃度が10質量%のコート剤を調製した。得られたコート剤の粘度は15mPa・sと低く、塗布作業性に優れていた。

【0085】このコート剤を2軸延伸PETフィルム（ユニチカ社製エンブレットPET12、厚み12 μ m）上に乾燥後の被膜層厚みが約2 μ mになるようにエアナイフコーターで塗布し、100℃で2分間乾燥した後、200℃の加熱雰囲気中で15秒間熱処理した。

40 【0086】得られた被膜形成フィルムの被膜層は水に不溶であった。また、被膜形成フィルムの酸素ガス透過度は2ml/m²・day・MPaであり、被膜層の酸素ガス透過係数は4ml・ μ m/m²・day・MPaであった。

実施例5

実施例3と同様の操作で、実施例3と同組成のコート剤を調製した。

50 【0087】次に、ナイロン6樹脂を、Tダイを備えた押出機（75mm径、L/Dが45の緩圧縮タイプ単軸スクリュ）を用いて、シンリンダー温度260℃、T

ダイ温度 270℃ でシート状に押し出し、表面温度 10℃ に調節された冷却ロール上に密着させて急冷し、厚み 150 μm の未延伸フィルムとした。続いて、この未延伸フィルムをグラビアロール式コーターに導き、乾燥後の被膜層厚みが 12 μm になるように塗布し、80℃ の熱風ドライヤー中で 45 秒間乾燥した。次に、フィルムをテンター式同時 2 軸延伸機に供給し、温度 100℃ で 2 秒間予熱した後、170℃ の加熱雰囲気中で縦方向に 3 倍、横方向に 3.5 倍の倍率で延伸した。次に、横方向弛緩率 5% で、200℃ の加熱雰囲気中で 15 秒間の熱処理を行い、室温まで冷却後、延伸フィルムを巻き取った。

【0088】得られた被膜形成フィルムの外観は良好であり、被膜層は水に不溶であった。この被膜形成フィルムの厚みは 16.2 μm であり、そのうち被膜層の厚みは 1.2 μm であった。また、被膜形成フィルムの酸素ガス透過度は 135 ml/m²・day・MPa であり、被膜層の酸素ガス透過係数は 245 ml・μm/m²・day・MPa であった。

比較例 1

PVA (ユニチカケミカル社製、UF040G、ケン化度 99%、平均重合度 400) を純水に溶解し、20 質量% の水溶液を得た。

【0089】また、イソブチレン-マレイン酸共重合体 (クラレ社製、イソバン 04) を、イソブチレン-マレイン酸共重合体のカルボキシル基に対して 60 モル% の水酸化アンモニウムを含む水に溶解し、20 質量% の水溶液とした。

【0090】次いで、PVA とイソブチレン-マレイン酸共重合体との質量比が 60/40 となるように、両水溶液を混合、攪拌してコート剤を調製した。得られたコート剤の粘度は 450 mPa・s であった。

【0091】このコート剤をエアナイフコーターで 2 軸延伸 PET フィルム (ユニチカ社製エンブレット PET 12、厚み 12 μm) 上に塗布しようとしたが、厚みを制御することが困難であり、塗布作業性に劣るものであった。

【0092】このコート剤をバーコーターにて上記 PET フィルム上に乾燥後の被膜層厚みが約 2 μm になるようにメイヤーバーで塗布し、熱風乾燥機を用いて 100℃ で 2 分間乾燥した後、200℃ の加熱雰囲気中で 15 秒間熱処理した。

【0093】得られた被膜形成フィルムの被膜層は水に

不溶であった。この被膜形成フィルムの酸素ガス透過度は 194 ml/m²・day・MPa であり、被膜層の酸素ガス透過係数は 495 ml・μm/m²・day・MPa であった。

比較例 2

PVA (ユニチカケミカル社製、UF040G、ケン化度 99%、平均重合度 400) を純水に溶解し、20 質量% の水溶液を得た。

【0094】また、ポリアクリル酸 (和光純薬工業社製、ポリアクリル酸 25 質量% 水溶液、数平均分子量 150000) をポリアクリル酸のカルボキシル基に対して 5 モル% の水酸化ナトリウムを含む水溶液で希釈し、20 質量% の水溶液とした。

【0095】PVA とポリアクリル酸との質量比が 70/30 となるように両水溶液を混合し、攪拌してコート剤を調製した。得られたコート剤の粘度は 410 mPa・s であった。

【0096】このコート剤を 2 軸延伸 PET フィルム (ユニチカ社製エンブレット PET 12、厚み 12 μm) 上に乾燥後のコート層厚みが約 2 μm になるようにメイヤーバーで塗布し、熱風乾燥機を用いて 100℃ で 2 分間乾燥した後、200℃ の加熱雰囲気中で 15 秒間熱処理した。

【0097】得られた被膜形成フィルムの被膜層は水に溶解した。また、この被膜形成フィルムの酸素ガス透過度は 790 ml/m²・day・MPa、被膜層の酸素ガス透過係数は 12900 ml・μm/m²・day・MPa であり、ガスバリア性の低いフィルムであった。

比較例 3

PVA とポリアクリル酸との質量比を 30/70、ポリアクリル酸のカルボキシル基に対して 10 モル% の水酸化ナトリウムを含む水溶液を用いた以外は、比較例 2 と同様の操作で被膜形成フィルムを得た。

【0098】得られたコート剤の粘度は 390 mPa・s であり、得られた被膜形成フィルムの被膜層は水に溶解した。また、この被膜形成フィルムの酸素ガス透過度は 830 ml/m²・day・MPa、被膜層の酸素ガス透過係数は 21300 ml・μm/m²・day・MPa であり、ガスバリア性の低いフィルムであった。

【0099】以上の結果を表 1 にまとめて示した。

【0100】

【表 1】

	PVAの 重合度	マレイン 酸系共重 合体*	配合比(質量部)		金属水酸化物 /中和度 (当量%)	添加物/ 添加量 (質量部)	溶液粘度 (mPa・s)	コート剤 固形分濃度 (質量%)	基材 フィルム	被膜層 厚み (μm)	被膜形成フィ ルの酸素ガス 透過度	被膜層の 酸素ガス 透過係数	エッチ テスト
			PVA	マレイン酸 系共重合体									
実 施 例	1	E	70	30	NaOH/5	—	200	20	PET	2	43	90	可
	2	M	30	70	NaOH/5	—	190	20	PMMA	2	88	218	可
	3	I	30	70	Ca(OH) ₂ /5**	—	210	20	PMMA	2	95	250	可
	4	E	70	30	NaOH/5	ケルチン/10	15	10	PET	2	2	4	可
	5	I	30	70	Ca(OH) ₂ /5**	—	210	20	PMMA	1.2	135	245	可
比 較 例	1	I	60	40	—**	—	450	20	PET	2	104	485	不可
	2	PAA	70	30	NaOH/5	—	410	20	PET	2	790	12900	不可
	3	PAA	30	70	NaOH/10	—	390	20	PET	2	830	21300	不可

*: E エチレン-無水マレイン酸共重合体

M メチルビニルエーテル-無水マレイン酸共重合体

I イソブチレン-無水マレイン酸共重合体

PAA ポリアクリル酸

**: ほかにH₂O, CH₃OHを60当量%含む

以上の実施例から明らかなように、本発明のコート剤によれば、ガスバリア性に優れた被膜形成フィルムを作業性よく製造することができることが分かる。

【0101】

【発明の効果】本発明のガスバリア性コート剤によれば、高湿度雰囲気下でも高いガスバリア性を示す被膜を形成することができ、また、固形分濃度の割に混合液の粘度が低く取り扱いが容易であって、塗布作業などの作

業性がよく高いガスバリア性を有する被膜を形成することができる。しかも、短時間の熱処理によってガスバリア性の被膜を形成することができ、生産性よくガスバリア性の被膜を形成することができる。さらに、燃焼時にダイオキシン等の有害物質を発生することがないので、環境を汚染することがないガスバリア性フィルムを提供することができる。

【0102】また、本発明のガスバリア性被膜は、高湿

度における酸素ガス透過係数が低い値を示すので、それを形成したガスバリア性フィルムに優れたガスバリア性を付与することができる。

【0103】さらに、本発明のガスバリア性フィルムは、上記ガスバリア性被膜の高湿度雰囲気下における低い酸素ガス透過係数が反映されて、高湿度雰囲気下において高いガスバリア性を有し、食品包装材料などとして*

*好適に利用することができる。

【0104】さらにまた、本発明の製造方法によれば、フィルムにしわが入りにくく、かつ巻取り速度を速くすることができて、高湿度雰囲気下においても優れたガスバリア性を有するガスバリア性フィルムを生産性よく製造することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	テームコード (参考)
B 3 2 B 27/34		B 3 2 B 27/34	
C 0 8 J 7/04	C F G	C 0 8 J 7/04	C F G P
C 0 9 D 123/08		C 0 9 D 123/08	
123/22		123/22	
129/10		129/10	
135/00		135/00	
// C 0 8 L 67:02		C 0 8 L 67:02	
77:02		77:02	

(72) 発明者 穴田 有弘
京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株
式会社中央研究所内
(72) 発明者 大西 早美
京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株
式会社中央研究所内

F ターム (参考) 4D075 BB07Z BB24Z BB26Z BB93Z
BB95Z CA42 CA47 DA04
DB36 DB48 DB53 DC36 EA06
EA07 EB13 EB14 EB19 EB20
EB22 EB32 EB33 EB38 EB45
EB52 EB56
4F006 AA19 AA22 AB35 AB38 BA05
CA07 DA04 EA05
4F071 AA15X AA21X AA29 AA30X
AA36 AA36X AA81 AA88
AF08Y AH04 BB02 BC01
4F100 AK01B AK21A AK21J AK24A
AK24J AK42 AK48B AL01A
BA02 BA07 EH46 GB23 JB16B
JD02 JL00 YY00A
4J038 CB071 CB072 CB131 CB132
CE021 CE022 CE051 CE052
CG081 CG082 CQ001 CQ002
GA06 MA08 MA09 MA14 MA15
NA08 PB04 PC08